



# ESSENZA.

## SCHEDA TECNICA KARTA CHARAKTERYSTYKI

CODICE DEL PRODOTTO  
KOD PRODUKTU      Essenza 1 - Essenza 10

PESO  
GRAMATURA      480 g/m<sup>2</sup>±10%

COMPOSIZIONE  
SKŁAD      70% LEATHER, 30% PES

LARGHEZZA  
SZEROKOŚĆ      140±2 cm

SPESSORE  
PIELĘGNACJA



**! NON UTILIZZARE FONDI PER LA PULIZIA, MANUTENZIONE E CURA DELLA CUIOIO NATURALE  
NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I PIELĘGNACJI SKÓR NATURALNYCH**

TEST DI CURA MARTINDALE    ISO 12947-2:1998      >30 000 cicli / cykli  
TEST MARTINDALE'A

RISCHIO DI PILLING    ISO 12945-2:2000      5  
SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU

RESISTENZA ALLA LUCE    ISO 105x12      4-5  
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

RESISTENZA ALLA TRAZIONE    ISO 105-X12:2002      secco / na sucho 4-5  
ODPORNOŚĆ NA TARCIE      bagnato / na mokro 4

RESISTENZA ALL'ATTRITO    ISO 13934-2:2014      ordito / osnowa 950  
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE      trama / wątek 410

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE    ISO 13937-1:2000      ordito / osnowa >63  
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE      trama / wątek >32

LASSISMO DEI FILI DELLA CUCI TURA    ISO 13936-1:2004      ordito / osnowa >200  
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE      trama / wątek >200



*Per i motivi tecnologici sono accettabili le differenze nei toni del tessuti in diversi lotti di produzione. / Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów w poszczególnych partiach produkcyjnych.  
L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo. / Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.  
Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo (15.02.2017) e in un secondo tempo potranno essere modificati. / Data wydania karty to 15.02.2017 r. Niniejsze wydanie traci wartość wraz z ukazaniem się nowej wersji.  
I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. / Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.*

# TOCCARE