



**H<sub>2</sub>O** <sup>®</sup>  
**CLEAN**

**TOGLIE LO SPORCO CON UN PANNO INUMIDITO!  
CLEAR ANY DIRT USING THE WET CLOTH!  
USUWAJ ZABRUDZENIA WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ!**

**LIBERTO.**  
— collezione —





## SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

|              |                      |                                   |                  |                                |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| PESO         | 390 g/m <sup>2</sup> | TEST DI CURA MARTINDALE           | ISO 12947-2:1998 | 50 000 cicli                   |
| COMPOSIZIONE | 12% NY, 88% PES      | RISCHIO DI PILLING                | ISO 12945-2:2000 | 4                              |
| LARGHEZZ     | 142±2 cm             | RESISTENZA ALLA LUCE              | ISO 105 B02-2014 | 5                              |
|              |                      | RESISTENZA ALLA TRAZIONE          | ISO 105 X12-2016 | secco 4-5 / bagnato 4          |
|              |                      | RESISTENZA ALL'ATTRITO            | ISO 13934-2:2014 | ordito 1511 N / trama 750 N    |
|              |                      | RESISTENZA ALLA LACERAZIONE       | ISO 13937-2:2000 | ordito 106,2 N / trama 141,9 N |
|              |                      | LASSISMO DEI FILI DELLA CUCI TURA | ISO 13936-2:2000 | ordito 2,3 mm / trama 2,6 mm   |

I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo e in un secondo tempo potranno essere modificati. L'attuale scheda di sicurezza è sempre sul sito [www.toccare.com.pl](http://www.toccare.com.pl). L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo.



## TECHNICAL SPECIFICATION CARD

|               |                      |                            |                  |                             |
|---------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| WEIGHT        | 390 g/m <sup>2</sup> | ABRASION RESISTANCE        | ISO 12947-2:1998 | 50 000 cycles               |
| COMPOSITION   | 12% NY, 88% PES      | PILLING RESISTANCE         | ISO 12945-2:2000 | 4                           |
| WIDTH OF ROLL | 142±2 cm             | COLOUR FASTNESS TO LIGHT   | ISO 105 B02-2014 | 5                           |
|               |                      | COLOUR FASTNESS TO RUBBING | ISO 105 X12-2016 | dry 4-5 / wet 4             |
|               |                      | TENSILE STRENGTH           | ISO 13934-2:2014 | warp 1511 N / weft 750 N    |
|               |                      | TEARING STRENGTH           | ISO 13937-2:2000 | warp 106,2 N / weft 141,9 N |
|               |                      | SEAM SLIPPAGE              | ISO 13936-2:2000 | warp 2,3 mm / weft 2,6 mm   |

Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The above-mentioned results are valid at the moment of publishing the catalog and later can be changed. The valid Technical Specification Card can be always found on [www.toccare.com.pl](http://www.toccare.com.pl). Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated.



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

|           |                      |                              |                  |                              |
|-----------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| GRAMATURA | 390 g/m <sup>2</sup> | TEST MARTINDALE'A            | ISO 12947-2:1998 | 50 000 cykli                 |
| SKŁAD     | 12% NY, 88% PES      | SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU        | ISO 12945-2:2000 | 4                            |
| SZEROKOŚĆ | 142±2 cm             | ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA ŚWIATŁO | ISO 105 B02-2014 | 5                            |
|           |                      | ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA TARCIE  | ISO 105 X12-2016 | na sucho 4-5 / na mokro 4    |
|           |                      | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE  | ISO 13934-2:2014 | osnowa 1511 N / wątek 750 N  |
|           |                      | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE    | ISO 13937-2:2000 | osnowa 106,2N / wątek 141,9N |
|           |                      | PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE  | ISO 13936-2      | osnowa 2,3 mm / wątek 2,6 mm |

Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Powyższe wyniki są aktualne na dzień wydania niniejszego katalogu i w późniejszym terminie mogą ulec zmianie. Aktualna Karta Charakterystyki znajduje się zawsze na stronie internetowej [www.toccare.com.pl](http://www.toccare.com.pl). Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.



[WWW.TOC CARE.COM.PL](http://WWW.TOC CARE.COM.PL)

# LIBERTO.

