



H₂O[®]
CLEAN

TOGLIE LO SPORCO CON UN PANNO INUMIDITO!
CLEAR ANY DIRT USING THE WET CLOTH!
USUWAJ ZABRUDZENIA WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ!

LUCCA.
— collezione —





SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

PESO	450 g/m ²	TEST DI CURA MARTINDALE	ISO 12947-2:1998	>50 000 cicli
COMPOSIZIONE	100% PES	RISCHIO DI PILLING	ISO 12945-2:2000	4
LARGHEZZA	142±2 cm	RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105 B02-2014	3-4
		RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ISO 105 X12-2016	secco 4-5 / bagnato 4-5
		RESISTENZA ALL'ATTRITO	ISO 13934-2:2014	ordito 1700 N / trama 700 N
		RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	ISO 13937-2:2000	ordito >6400gf / trama >6400gf
		LASSISMO DEI FILI DELLA CUCI TURA		ordito >200 N / trama >200 N

I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo e in un secondo tempo potranno essere modificati. L'attuale scheda di sicurezza è sempre sul sito www.toccare.com.pl. L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo.



TECHNICAL SPECIFICATION CARD

WEIGHT	450 g/m ²	ABRASION RESISTANCE	ISO 12947-2:1998	>50 000 cycles
COMPOSITION	100% PES	PILLING RESISTANCE	ISO 12945-2:2000	4
WIDTH OF ROLL	142±2 cm	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 B02-2014	3-4
		COLOUR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 X12-2016	dry 4-5 / wet 4-5
		TENSILE STRENGTH	ISO 13934-2:2014	warp 1700 N / weft 700 N
		TEARING STRENGTH	ISO 13937-2:2000	warp >6400gf / weft >6400gf
		SEAM SLIPPAGE	ISO/DIS 13936-1:1998	warp >200 N / weft >200 N

Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The above-mentioned results are valid at the moment of publishing the catalog and later can be changed. The valid Technical Specification Card can be always found on www.toccare.com.pl. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRAMATURA	450 g/m ²	TEST MARTINDALE'A	ISO 12947-2:1998	>50 000 cykli
SKŁAD	100% PES	SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU	ISO 12945-2:2000	4
SZEROKOŚĆ	142±2 cm	ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA ŚWIATŁO	ISO 105 B02-2014	3-4
		ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA TARCIE	ISO 105 X12-2016	na sucho 4-5 / na mokro 4-5
		WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	ISO 13934-2:2014	osnowa 1700 N / wątek 700 N
		WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE	ISO 13937-1:2000	osnowa >6400gf / wątek >6400gf
		PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE	ISO/DIS 13936-1:1998	osnowa >200 N / wątek >200 N

Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Powyższe wyniki są aktualne na dzień wydania niniejszego katalogu i w późniejszym terminie mogą ulec zmianie. Aktualna Karta Charakterystyki znajduje się zawsze na stronie internetowej www.toccare.com.pl. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.



WWW.TOC CARE.COM.PL

LUCCA.