



**WATER
BLOCKED**



TECHNOLOGY
ALHS

RACCOGLI I LIQUIDI VERSATI IN QUALCHE SECONDE
CLEAR SPILLED LIQUIDS WITHIN SECONDS
ZBIERAJ ROZLANE PŁYNY W KILKA SEKUND

DUREVOLEZZA E RESISTENZA INCREDIBILI DEL TESSUTO
EXTREME DURABILITY AND RESISTANCE OF FABRIC
NIEZWYKŁA TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ TKANINY



GUSTO.
collezione





SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO

PESO	540 g/m ²	TEST DI CURA MARTINDALE	ISO 12947-2:1998	38 000 cicli
COMPOSIZIONE	100% PES	RISCHIO DI PILLING	ISO 12945-1:2000	4
LARGHEZZA	142±2 cm	RESISTENZA ALLA LUCE	ISO 105 B02-2014	4
		RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ISO 105 X12-2001	4
		TEST PER L'INIFIAMMABILITÀ	B55852	SIGARETTA TEST - PASSO

I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo e in un secondo tempo potranno essere modificati. L'attuale scheda di sicurezza è sempre sul sito www.toccare.com.pl. L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo.



TECHNICAL SPECIFICATION CARD

WEIGHT	540 g/m ²	ABRASION RESISTANCE	ISO 12947-2:1998	38 000 cycles
COMPOSITION	100% PES	PILLING RESISTANCE	ISO 12945-1:2000	4
WIDTH OF ROLL	142±2 cm	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 B02-2014	4
		COLOUR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 X12-2001	4
		FLAMMABILITY TEST	B55852	CIGARETTE TEST - PASSED

Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The above-mentioned results are valid at the moment of publishing the catalog and later can be changed. The valid Technical Specification Card can be always found on www.toccare.com.pl. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

GRAMATURA	540 g/m ²	TEST MARTINDALE'A	ISO 12947-2:1998	38 000 cykli
SKŁAD	100% PES	SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU	ISO 12945-1:2000	4
SZEROKOŚĆ	142±2 cm	ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA ŚWIATŁO	ISO 105 B02-2014	4
		ODPORNOŚĆ KOLORÓW NA TARCIE	ISO 105 X12-2001	4
		TEST NA ZAPALNOŚĆ	B55852	TEST PAPIEROSA - ZDAĆ

Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Powyższe wyniki są aktualne na dzień wydania niniejszego katalogu i w późniejszym terminie mogą ulec zmianie. Aktualna Karta Charakterystyki znajduje się zawsze na stronie internetowej www.toccare.com.pl. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

